


SE 6013 RC 5.0kg/Paket 3.25x350mm

097-003461-32350



- Electrode à enrobage rutile-cellulosique
- Soudage dans toutes les positions, notamment descendante
- Bonne solubilité des scories, propension moyenne aux projections
- De très bonnes propriétés d'amorçage et de réamorçage
- Excellente aptitude au soudage de racine
- Qualités mécaniques élevées

Normes	DIN EN ISO 2560-A / OVERCORD		
	AWS A-5.1 / E 6012		
	JUS C.H3.011 / E 43 2 R 12		
Type d'enrobage	Rutile-cellulosique		
Positions de soudage	PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG		
Polarité	DC-/+		
Ø électrode	3.25 mm		
Analyse chimique	C	Si	Mn
	0.06 %	0.3 %	0.4 %
Courant de soudage	115 A - 145 A		
Limite d'allongement, Rp 0,2 %	≥380 MPa		
Allongement, A5	≥22 %		
Résistance à la traction, Rm	450 MPa - 550 MPa		
Apport de chaleur	20 °C: ≥ 47 J		
Homologations	TÜV / DB / LR		
Fût	Paquet		
Longueur	350 mm		
Poids	5 kg		
Emballage de vente	5 paquets/carton d'emballage		
Matériaux	S235J2G3 - S355J2G3, L290MB (X42), L320 (X46), L320M (X52), L385N (X56), StE 210.7, StE 240.7, StE 290.7 TM, StE 320.7 TM		
	Aciers pour construction navale A, B, D		
	Acier coulé GS-38 - GS-52		
Quantité	169		