


SE 7016 BR 4.0kg/PAK. 2.5x350mm

097-003464-25350



- Électrode à double enrobage basique, réduite à l'hydrogène
- Soudage possible dans toutes les positions sauf descendante
- Bonne solubilité des scories, faible propension aux projections
- Très bon comportement d'amorçage
- Excellente propension au soudage en positions difficiles
- De très bonnes qualités mécaniques
- Matériau de soudage testé CTOD

Normes	DIN EN ISO 2560-A / E 42 4 B 12 H10		
	AWS A-5.1 / E 7016		
	JUS C.H3.011 / E 51 5 B 26 H		
Type d'enrobage	Électr. enrobée basique		
Positions de soudage	PA / PB / PC / PD / PE / PF		
Polarité	DC-/+		
Ø électrode	2.5 mm		
Analyse chimique	C	Si	Mn
	0.05 %	0.65 %	1 %
Courant de soudage	60 A - 90 A		
Limite d'allongement, Rp 0,2 %	≥420 MPa		
Allongement, A5	≥22 %		
Résistance à la traction, Rm	500 MPa - 640 MPa		
Apport de chaleur	-20 °C: ≥ 47 J		
Homologations	TÜV / DB		
Fût	Paquet		
Longueur	350 mm		
Poids	4 kg		
Emballage de vente	5 paquets/carton d'emballage		
Matériaux	S185 - S355, P235GH, P265GH, P295GH, P235 - P355, L210 - L360, S(P)275 - S(P)355, GP240R		
	Aciers pour construction navale A, B, D, E		
	Acier coulé GS-38 - GS-52		
Quantité	202		